

Professionell lack för ditt hem

Floorcoat FC 44

FC 44-lacken används främst i bostadskomplex och privata hem med regelbundet slitage.

Utvecklad för att möta höga krav på snabb torkning, hög torrhalt och jämn mellanslipning.

- **Lågt utsläpp**
- **Byggvarubedömd**
- **Hög vätskeresistens**



Producerad i Danmark



Floorcoat FC 44 Matt / Nordic White

FC 44 är en slitstark, icke-gulnande, 1-komponents vattenbaserad akryl/polyuretan golvlack, designad för användning både som primer och topplack på trägolv i bostadsområden med lätt till måttlig trafik.

- Finns både i en klar version och i en vitpigmenterad version.
- Kan appliceras på obehandlade och maskinslipade golv samt för underhåll av tidigare lackerade trägolv.
- Är certifierad för inomhusklimat av Eurofins, vilket garanterar att produkten inte innehåller kemiska ämnen som kan påverka inomhusluftens kvalitet negativt.
- Produkten är avsedd för kommersiellt bruk.

Bruksanvisning

Lackering av obehandlade och maskinslipade golv

1. Ytan måste vara helt ren, torr och fri från damm, vax, fett, polish, såprester och liknande ämnen. Smuts och ojämnheter avlägsnas genom slipning. Den sista slipningen före applicering av FC 44 ska utföras med sandpapper korn 100-120.
2. Ta bort slipdammet noggrant genom dammsugning och använd en mikrofibermopp.
3. Grundlacka golvet med FC 44. Skaka lacken noggrant före användning och låt den vila i ca 3 minuter. Applicera lacken med pensel eller roller i ett jämnt lager längs träets ådring, om möjligt. Vi rekommenderar att använda en lacktråg istället för att hälla lacken direkt på golvet.
4. Låt lacken torka i 1-1½ timme.
5. Applicera ett andra lager FC 44 med samma metod som vid grundlackering.
6. Låt det andra lagret FC 44 torka i 3-4 timmar innan en mellanslipning utförs med sandpapper eller slipnät korn 120-180. För att säkerställa att ytan är helt torr, rekommenderas det att låta lacken torka över natten före mellanslipning.
7. Ta bort slipdammet noggrant genom dammsugning och använd en mikrofibermopp.
8. Applicera ett slutligt topplager med FC 44. Följ samma metod som vid applicering av det första topplagret.

Lackering av tidigare lackerade golv

1. Ytan måste vara helt ren, torr och fri från damm, vax, fett, polish, tvålrester och liknande ämnen.
2. Slipa försiktigt med sandpapper eller slipnät korn 100-150 för att säkerställa god vidhäftning av lacken.
3. Ta bort slipdammet genom dammsugning och använd en mikrofibermopp.
4. Innan lackering av hela golvet rekommenderas att utföra ett vidhäftningstest på ett litet område.
5. Applicera ett lager FC 44 som beskrivs under "Lackering av obehandlade och maskinslipade golv."
6. Låt lacken torka.

Förberedelse av tidigare lackerade golv

Det rekommenderas alltid att utföra ett vidhäftningstest på ett litet område innan hela golvet lackeras. Lacka några små ytor och låt dem torka i 24 timmar. Kontrollera sedan vidhäftningen genom att skrapa med kanten av ett mynt eller huvudet på en nyckel. Om vidhäftningen är bra och ytan ser bra ut kan du fortsätta med lackeringen av golvet.

Om resultatet inte är tillfredsställande måste golvet slipas ner till rent trä innan lackering. Följ anvisningarna under "Lackering av obehandlade och maskinslipade golv."

Viktiga anmärkningar

- 1. Applicera lacken vid 20°C ± 5°C och 55% RF.
- 2. Det ska vara god ventilation under torkning för att säkerställa bra torkningsförhållanden och ett bra resultat på den lackerade ytan.
- 3. FC 44 måste vara helt torr innan nästa lager appliceras.
- 4. Användning av primer i ett lackeringssystem samt ett stabilt klimat i rummen minskar risken för sidobindning, men detta garanterar inte att sidobindning kan undvikas.
- 5. Det rekommenderas att endast applicera två lager lack per dag och att den lackerade ytan får torka över natten innan en mellanslipning utförs.
- 6. Om ett lager lack appliceras mer än 24 timmar efter det föregående lagret rekommenderas det att utföra en mellanslipning med sandpapper eller slipnät korn 120-180 och rengöra som beskrivet under "Lackering av tidigare lackerade golv."

VIKTIGT!
Eftersom vi inte kan garantera mot oönskade förhållanden på tidigare behandlade golv ska en testapplicering och inspektion alltid utföras innan lackering.

Bruksanvisning
Försiktig användning av golvet efter 24 timmar. Lacken är helt härdad efter 7 dagar.

Rengöring av golv
Rengör genom dammsugning och avtorkning med en trasa urvriden i vatten eller en mild, neutral såpalösning. Använd inte brunsåpa, ammoniak eller andra starkt alkaliska rengöringsmedel.

Produktdata

Glans	Matt.	Torktid	Före nästa lager: 1-1½ timme. Före mellanslipning: 3-4 timmar (20°C, 55% RF). Olika klimatförhållanden kan påverka torktiden.
Färg	Färglös och Nordic White.	Rengöring verktyg	Såpa och vatten.
Produkt	1-komponents akryl/polyuretan golvlack, vattenbaserad.	Förvaring	Över 5°C och under 30°C. Får ej utsättas för frost eller direkt solljus
Emballage	5L	Hållbarhet	12 månader i oöppnad förpackning vid 20°C. Om förpackningen har öppnats kan lacken bilda en hinna på ytan och eventuellt koagulera med tiden.
Täckningsgrad	Som primer ca 8 m²/L. Som topplack ca 10 m²/L.	Försiktighetsåtgärder	Se produktens säkerhetsdatablad.
Förtunning	Ej rekommenderad. Produkten är klar att användas.		
Applicering	Pensel eller lackroller.		
Härdningstid	Se bruksanvisningen.		
Yttemperatur	15-25°C.		

Informationen i detta dokument och alla andra referenser och rekommendationer som vi ger i samband med rådgivning om användning av våra produkter baseras på erfarenhet och standardförhållanden. På grund av de många möjliga användningssområdena och bearbetningsförhållandena fritar detta inte användaren från att utföra egna tester eller söka teknisk rådgivning från säljaren eller tillverkaren. Det ges ingen garanti för hantverksmässigt utförande med våra produkter, och dokumentation av detta är hantverkarens ansvar. Önskade effekter kan förekomma vid omlackering, även om arbetet utförs enligt korrekta hantverksregler, och det rekommenderas att entreprenören i nödvändiga fall tar hänsyn till detta gentemot kunden. Rekommendationer från tillverkaren och eventuella gällande standarder ska följas. Vårt ansvar följer våra allmänna affärsvillkor och utökas inte av denna information eller våra råd. När ny teknisk information blir tillgänglig, ersätts den gamla versionen.

Från Passion till Profession: Historien bakom Floorcoat HGH

Henrik Hansborg började som hantverkare 1983, där han snabbt upptäckte sin passion för att arbeta med golv. Men för Henrik handlade det inte bara om att behandla trägolv – det handlade om att skapa något som var både vackert och hållbart. Denna dedikation till kvalitet och estetik ledde till att han 1999 grundade Tip Top Slipmaterial, med fokus på att leverera de bästa slipmaterialen och golvvårdsprodukterna till branschen. Med ökande efterfrågan utvecklades företaget till Floorcoat HGH, som idag är känt för att leverera lacker och oljor av högsta kvalitet till professionella golvläggare.

Kvalitet i Fokus: Vårt Engagemang i Golvvård

Vi kompromissar aldrig med kvaliteten – våra produkter är skapade för att säkerställa vackra, slitstarka golv som står emot tidens tand, samtidigt som de är skonsamma för miljön.

Vi är stolta över att kunna leverera lösningar som kombinerar styrka, hållbarhet och miljövänlighet, och vi vet att våra produkter lämnar ett positivt avtryck – både i hemmen och för miljön.



FLOORCOAT
FÖR PROFESSIONELLA GOLVSLIPARE

Industrigatan 25, 234 35 Lomma
+46 (0) 40 29 33 10 • www.floorcoat.eu